

# **T-ZINCO**

## **FINWELDING SRL**

Via Civinelli 1040 - 47020 Pievesestina di Cesena (FC) ITALY  
TEL. 0039/0547/317533 - FAX 0039/0547/317031  
Prodotto da: cciaa VI 186231

## **ZINCO SPRAY**

### **CARATTERISTICHE**

Componenti base: zinco puro e veicoli sintetici aggrappanti.

Aspetto: zinco grigio chiaro

Propellente: idrocarburi denaturari inodori, non tossici. **NON CONTIENE CFC**

Potere coprente: elevato

Resistenza al calore: elevata

Spessore del film secco: 30/35 micron.

Essiccazione: rapida (5 min.) non cola

Purezza della polvere di zinco: ottima (circa 190 ore in nebbia salina)

### **DESCRIZIONE**

T-ZINCO ad elevato contenuto di zinco particolarmente adatto per ritocchi nella saldatura, per ripristinare o zincare lamierino zincato, per zincare e proteggere dadi e bulloni che rimangono alle intemperie per lunghi periodi, per ripristinare il film di zinco su cancelli, porte, lamiere zincate. Questo prodotto forma una pellicola di zinco compatta, elastica e resistente all'abrasione che preserva i materiali ferrosi dall'ossidazione e può essere sovraverniciata o lasciata come protezione finale. Resiste anche alla nebbia salina per molte ore. La bomboletta è dotata di un tasto erogatore anti-goccia e quindi evita di sporcarsi durante l'utilizzo.

### **ISTRUZIONI D'IMPIEGO**

Agitare la bomboletta prima dell'uso per almeno 1 minuto fino a quando la pallina all'interno è libera di muoversi; durante l'applicazione, agitare il prodotto occasionalmente per mantenerlo omogeneo. Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm. e dopo averle sgrassate e pulite accuratamente. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e premere l'erogatore per alcuni secondi onde evitare l'intasamento.

### **CONFEZIONI**

Codice articolo 04039

Bombola aerosol 400 ml.

Cartoni da 25 pezzi

La presente nota tecnica è frutto di una continua ricerca di laboratorio per migliorare la qualità del prodotto, tuttavia anche a causa delle diversità delle condizioni d'impiego, non impegna in alcun modo la Responsabilità della nostra società.