

Tipo filo	Siderfil Argon
Descrizione	SFA-AWS A5.18: ER70S-3 EN 440: G2Si DIN 8559: WSG1 Filo di acciaio normale al carbonio
Composizione chimica %	C 0,06 ÷ 0,12 Mn 0,90 ÷ 1,40 Si 0,45 ÷ 0,70 S ≤ 0,025 P ≤ 0,025 Cu ≤ 0,30